

CEVI IZ PE 100 ZA VODOVODNA OMREŽJA

Cevi iz polietilena se izredno uspešno uporabljajo v cevnih sistemih za oskrbo s pitno vodo in imajo že znane prednosti pred cevmi iz klasičnih materialov (jeklenimi cevmi, cevmi iz duktilne litine).

Prednosti polietilenskih cevi:

- Korozija obstojenost, ki omogoča nizke stroške vzdrževanja in dolgo dobo uporabe;
- fleksibilnost, ki dopušča navijanje cevi na kolute, manj spojev, enostavnejše in hitrejše polaganje, veliko manjša občutljivost na zemeljske premike in posedanja, prednost pri obnovi dotrajanih cevovodov;
- nizka teža cevi, ki olajšuje rokovanje, polaganje cevi ter znižuje stroške transporta;
- široka kemična obstojenost – dobra odpornost proti kislinam, lugom in topilom.

Cevi so izdelane iz materialov z naslednjimi lastnostmi:

MRS	10,0 MPa
SPECIFIČNA MASA	>950 kg/m ³
LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT	≈0,15 mm/mK
TOPLITNA PREVODNOST	≈0,38 WK ⁻¹ m ⁻¹
MODUL ELASTIČNOSTI	E _(1min) ≥ 1100 MPa
POVRŠINSKA ELEKTRIČNA UPORNOST	>10 ¹⁴ Ω



Proizvodni program:

Zunanji premer cevi	Toleranca zunanjega premera cevi		PN 10 (za delovni tlak do 10 bar) SDR 17,0				PN 16 (za delovni tlak do 16 bar) SDR 11,0			
			Debelina stene		Notranji premer	Masa cevi	Debelina stene		Notranji premer	Masa cevi
d (mm)	d_{min}	d_{max}	e_{min}	e_{max}	d_i (mm)	(kg/m)	e_{min}	e_{max}	d_i (mm)	(kg/m)
20	20,0	20,3	—	—	—	—	2,0	2,3	16,0	0,12
25	25,0	25,3	—	—	—	—	2,3	2,7	20,4	0,18
32	32,0	32,3	2,0	2,3	28,0	0,192	3,0	3,4	26,0	0,29
40	40,0	40,4	2,4	2,8	35,2	0,296	3,7	4,2	32,6	0,44
50	50,0	50,4	3,0	3,4	44,0	0,455	4,6	5,2	40,8	0,67
63	63,0	63,4	3,8	4,3	55,4	0,725	5,8	6,5	51,4	1,06
75	75,0	75,5	4,5	5,1	66,0	1,030	6,8	7,6	61,4	1,48
90	90,0	90,6	5,4	6,1	79,2	1,470	8,2	9,2	73,6	2,15
110	110,0	110,7	6,6	7,4	96,8	2,190	10,0	11,1	90,0	3,19
125	125,0	125,8	7,4	8,3	110,2	2,790	11,4	12,7	102,2	4,13
140	140,0	140,9	8,3	9,3	123,4	3,510	12,7	14,1	114,6	5,15
160	160,0	161,0	9,5	10,6	141,0	4,580	14,6	16,2	130,8	6,76
180	180,0	181,1	10,7	11,9	158,6	5,790	16,4	18,2	147,2	8,55
200	200,0	201,2	11,9	13,2	176,2	7,140	18,2	20,2	163,6	10,50
225	225,0	226,4	13,4	14,9	198,2	9,060	20,5	22,7	184,0	13,30
250	250,0	251,5	14,8	16,4	220,4	11,100	22,7	25,1	204,6	16,40

Vrednost **d_i** je informativna in se spreminja glede na toleranco zunanjega premera **d** in debeline stene **e**.

Glede na dodatne zahteve kupcev, lahko izdelamo tudi SDR 13,6 in SDR 17,6.



Oznake

Cevi so označene, v skladu z izdelčnimi standardi, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Oznaka obvezno vsebuje naslednje podatke:

- proizvajalec
- dimenzija cevi ($d \times e$)
- delovni tlak
- standard (izdelčni)
- pretočni medij
- tip materiala
- SDR
- datum izdelave

Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi črtami. Barva črt je modra **RAL 5005**.



Cevi premerov 20–110 mm so dobavljive v navitih kolutih ali v ravnih palicah dolžine 6 ali 12 m. Cevi s premeri, večjimi od 110 mm, pa le v ravnih palicah dolžine 6 ali 12 m.

Napotki za razvijanje kolutov

Pri razvijanju PE-cevi navitih v kolute je treba posebej paziti na naslednje:

- PE-cevi do premera d 63 mm se v splošnem odvijajo navpično (kolut stoji pokončno) in pri tem je potrebno začetek cevi skrbno in močno pritrdit.
- Pri premerih cevi, večjih od d 63 mm, je treba uporabiti odvijalno napravo. Posebej moramo paziti, da se PE-cev odvija naravnost (npr. vzdolž trase), da ne pride do zaloma cevi. Razvlečenje cevi v obliki spirale je nedopustno.
- Treba je upoštevati, da pri ceveh, navitih v kolut, po sprostitvi konec cevi deluje vzemljeno. Posebno pri velikih kolutih je ta vzemljena sila velika in pri nepazljivem ravnanju lahko pride do poškodbe.

Varjenje polietilenskih cevi s spojnimi elementi ali med seboj po standardih serije **DVS 2207**

Za varjenje PE-cevi s spojnimi elementi ali med seboj so dovoljeni elektro-uporovni, polifuzijsko-prekrivni in sočelni postopki. Eden od pogojev za kakovostni zvar je enakomerna temperatura varilnih površin. Neenakomerna temperatura površin cevi, pripravljenih za varjenje, je posledica delne izpostavljenosti sončnim žarkom.

Pri temperaturi, nižji od 5 °C varimo le v primerih, kadar je mesto varjenja zavarovano pred vremenskimi vplivi (šotor) in segreto na delovno temperaturo najmanj 5 °C. Varjenje PE-cevi s spojnimi elementi lahko opravljajo samo kvalificirani varilci.

Cevovod preskušamo po standardu SIST EN 805/2000 (oskrba z vodo za zunanje vodovodne dele) s preskusnim tlakom, ki je za 2 bara višji od delovnega, vendar ne nižjim od 3 barov. Preskušamo z zrakom ali inertnim plinom.

Poškodbe zunanje površine (zareze, odrgnine ipd.) ne smejo presegati 10 % nominalne debeline stene cevi.

Podrobnejša navodila za montažo lahko dobite na sedežu podjetja.

Ovalnost PE-cevi po standardu **SIST EN 12201-2**

Pri načrtovanju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati, da je ovalnost cevi predpisana s standardi in je do določene stopnje dovoljena, tako za cevi v palicah kot za cevi, navite v kolute. Konce cevi je treba na mestih spajanja poravnati – odpraviti ovalnost s preprostim mehanskim ali hidravličnim orodjem pred varjenjem ali spajanjem z mehanskimi elementi.

Mehanski spojni elementi, ki se uporabljajo, se razlikujejo tako po kakovosti kot po ceni, zato je treba izvedbo vsakega spoja prilagoditi tipu elementa in navodilom za vgradnjo.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitne kasnejše reklamacije zaradi nestrokovne vgradnje.

